

چسب وکیوم ممبران عاج بسیار ما به کیفیت چسب ایده ایم



357	339	321	آکریلیک 300	مشخصات
شفاف	شفاف	شفاف	شفاف	ظاهر فیلم خشک شده چسب
7-8	7-8	7-8	7-8	pH
52+1	52+1	52+1	52+1	محتوای جامد در آب (درصد)
60-65	60-65	60-65	60-65	دمای فعالسازی (°C)
2 تا 1.6	2 تا 1.8	2 تا 1.8	2 تا 1.8	نازل مناسب پاشش (mm)
3500 - 4000 cp	3500 - 4000 cp	3000 - 3500 cp	3000 - 3500 cp	ویسکوزیته در دمای 25°C
72 ساعت	72 ساعت	24 ساعت	-	زمان کاربردی بعد از پاشش
عالی	خیلی خوب	خوب	خوب	مقاومت حرارتی
عالی	خیلی خوب	خیلی خوب	خوب	شکل پاشش

شرکت دانش بنیان آژند بسیار آرمان نوین

از سال 1394 با هدف کاهش وابستگی به محصولات وارداتی در صنایع شیمیایی با تمرکز بر پلیمرهای پلی یورتان پایه آب تاسیس گردیده است. مفتخریم در راستای پوشش نیاز بازار ایران به چسبهای وکیوم ممبران با کیفیت، این محصول را در چهار گرید متنوع عرضه نماییم.

چسب وکیوم ممبران عاج بسیار 300

چسب وکیوم ممبران عاج بسیار رکد 300، چسب آکریلیک پایه آب است که با مقاومت حرارتی و شکل پاشش خوب همراه با ویسکوزیته استاندارد، جهت پروسه وکیوم ممبران استفاده می شود.



چسب وکیوم ممبران عاج بسیا رکد 321

چسب وکیوم ممبران عاج بسیا رکد 321 ، چسب پلی یورتان پایه آب است که با مقاومت حرارتی خوب شکل پاشش خیلی خوب و ویسکوزیته استاندارد جهت روکش کردن قطعات MDF استفاده می شود. این چسب با تمرکز بر چسبندگی در برابر تست های کششی مقاوم است و میتوان پس از پاشش تا 24 ساعت بدون افت کیفیت، قطعات چسب کاری شده را داخل دستگاه وکیوم قرارداد.



چسب وکیوم ممبران عاج بسیا رکد 339

چسب وکیوم ممبران عاج بسیا رکد 339 ، چسب پلی یورتان پایه آب است که با مقاومت حرارتی و شکل پاشش خیلی خوب همراه با ویسکوزیته استاندارد، جهت روکش کردن سطوح سه بعدی چوبی استفاده می شود. این چسب با تمرکز بر مقاومت حرارتی در برابر تست های حرارتی مقاوم است همچنین میتوان پس از پاشش تا 72 ساعت بدون افت کیفیت قطعات چسب کاری شده را داخل دستگاه وکیوم قرارداد.



چسب وکیوم ممبران عاج بسیا رکد 357

چسب وکیوم ممبران عاج بسیا رکد 357 ، چسب پلی یورتان پایه آب است که با مقاومت حرارتی و شکل پاشش عالی همراه با ویسکوزیته استاندارد، جهت روکش کردن سطوح سه بعدی چوبی استفاده می شود. این چسب با تمرکز بر مقاومت حرارتی و چسبندگی در برابر تست های حرارتی و کششی مقاوم است همچنین میتوان پس از پاشش تا 72 ساعت بدون افت کیفیت، قطعات چسب کاری شده را داخل دستگاه وکیوم قرارداد.



راه های ارتباطی:

آدرس دفتر مرکزی
اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی
ساختمان فن آفرینی ۱، واحد ۱۰۳

دفتر مرکزی کارخانه
03133932198 / 03133932162

وبسایت
www.ajbaspar.com

واحد فروش
09196900419 / 09196900519

اینستاگرام
AJ_baspar

امور نمایندگان
09196900119



مرااسکن کنید